



セメント着色用顔料

# 彩発見




## IRODORI

Pigments Coloring of Concrete Materials




森下弁柄工業株式会社



## [スタンダードカラー]

品名	普通セメント色相 (顔料添加量3wt%)	白色セメント色相 (顔料添加量3wt%)	品名	普通セメント色相 (顔料添加量3wt%)	白色セメント色相 (顔料添加量3wt%)
No.101			CB950		
No.323			CB963		
No.801			CB970		
MTY-40N			CB980		
MTY-50			グリーン P-500WN		
MTB-30			グリーンGK		
CB250			ネービーブルー#3		
CB500			エメラルドグリーン		
CB540			グリーン MG-100		
CB700			クロムグリーン		

●色につきましては、印刷のため上記の色と異なることがありますのでご確認下さい。



## 〔法面工事施工例〕


“安全と自然保護”のために、法面工事は重要な役割を果たしております。  
周囲の自然と調和させ、法面を美しく仕上げます。

### 配合例

セメント 420kg  
砂 1,680kg

顔料 21kg (セメント重量比5%)  
水 189ℓ





# [テクニカルデータ]

品名	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> %以上	水分 %以下	水溶分 %以下	PH	ふるい残分 (45μ) %以下	吸油量 ml/100g	真比重 参考値	平均粒子径 (μ) 参考値
No.101	95.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	22~26	5.0	0.2
No.323	97.5	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	20~24	5.0	0.3
No.801	97.5	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	18~22	5.0	0.7
MTY-40N	85.0	1.5	0.5	3.0~7.0	0.1	30~40	4.2	0.1×0.6
MTY-50	83.0	1.5	0.5	4.0~7.0	0.1	30~40	4.2	0.2×0.5
MTB-30	94.0 (Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )	0.5	0.5	6.0~9.0	0.2	18~24	4.9	0.5
CB-250	90.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	27~33	4.5	0.2
CB-500	85.0	1.0	1.0	4.0~7.5	0.3	29~35	4.5	0.3
CB-540	90.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	29~34	4.7	0.3
CB-700	86.0	1.0	1.0	5.0~7.5	0.5	27~33	4.3	0.3
CB-950	95.0	0.5	0.5	5.0~8.0	0.5	20~25	4.7	0.3
CB-963	95.0	0.5	0.5	5.0~8.0	0.5	20~25	4.7	0.4
CB-970	80.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.5	24~30	4.6	0.4
CB-980	95.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.5	20~25	4.9	0.4

品名	主成分	水分 %以下	水溶分 %以下	PH	ふるい残分 (45μ) %以下	吸油量 ml/100g	真比重 参考値	平均粒子径 (μ) 参考値
グリーン P-500WN	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
グリーンGK	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
ネービーブルー#3	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
エメラルドグリーン	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
グリーン MG-100	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	3.3	—
クロムグリーン (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	95.0	0.5	0.5	4.0~7.5	0.5	17~23	5.2	—



**森下弁柄工業株式会社**

<http://www.morishita-bengara.co.jp/>

**本社工場** 〒518-0823 三重県伊賀市四十九町2397  
TEL.0595-21-2636 FAX.0595-24-1836

**東京営業所** 〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目15-8  
アミノ酸会館ビル3階  
TEL.03-3548-2841 FAX.03-3548-2842

**大阪営業所** 〒530-0047 大阪市北区西天満2-6-8堂ビル  
TEL.06-6362-5521 FAX.06-6362-5522

**名古屋営業所** 〒453-0014 名古屋市中村区則武1-13-9  
TEL.052-452-0066 FAX.052-452-0068

■ 販売代理店