





セメント着色用顔料

彩発見




IRODORI

Pigments Coloring of Concrete Materials




森下弁柄工業株式会社



[スタンダードカラー]

品名	普通セメント色相 (顔料添加量3wt%)	白色セメント色相 (顔料添加量3wt%)	品名	普通セメント色相 (顔料添加量3wt%)	白色セメント色相 (顔料添加量3wt%)
No.101 (赤)			CB950 (焦茶)		
No.323 (赤)			CB963 (焦茶)		
No.801 (紫)			CB970 (焦茶)		
MTY-40N (黄)			CB980 (焦茶)		
MTY-50 (黄)			グリーン P-500WN (鉄グリーン)		
MTB-30 (黒)			グリーンGK (鉄グリーン)		
CB250 (赤茶)			ネービーブルー#3 (鉄グリーン)		
CB500 (茶)			エメラルドグリーン (鉄グリーン)		
CB540 (茶)			グリーン MG-100 (鉄グリーン)		
CB700 (橙)			クロムグリーン (酸化クロムグリーン)		

- ご使用に際しましては、必ずサンプルをご請求の上、使用材料でテスト練りの上、ご確認下さい。
- 色につきましては、印刷のため上記の色と異なることがありますのでご確認下さい。
- 施工直後(打設)と乾燥後の色合いもご確認の上、ご使用下さい。



[法面工事施工例]


“安全と自然保護”のために、法面工事は重要な役割を果たしております。
周囲の自然と調和させ、法面を美しく仕上げます。

配合例

セメント 420kg
砂 1,680kg

顔料 21kg (セメント重量比5%)
水 189ℓ





[テクニカルデータ]

品名	Fe ₂ O ₃ %以上	水分 %以下	水溶分 %以下	PH	ふるい残分 (45μ) %以下	吸油量 ml/100g	真比重 参考値	平均粒子径 (μ) 参考値
No.101	95.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	22~26	5.0	0.2
No.323	97.5	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	20~24	5.0	0.3
No.801	97.5	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	18~22	5.0	0.7
MTY-40N	85.0	1.5	0.5	3.0~7.0	0.1	30~40	4.2	0.1×0.6
MTY-50	83.0	1.5	0.5	4.0~7.0	0.1	30~40	4.2	0.2×0.5
MTB-30	94.0 (Fe ₃ O ₄)	0.5	0.5	6.0~9.0	0.2	18~24	4.9	0.5
CB-250	90.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	27~33	4.5	0.2
CB-500	85.0	1.0	1.0	4.0~7.5	0.3	29~35	4.5	0.3
CB-540	90.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.3	29~34	4.7	0.3
CB-700	86.0	1.0	1.0	5.0~7.5	0.5	27~33	4.3	0.3
CB-950	95.0	0.5	0.5	5.0~8.0	0.5	20~25	4.7	0.3
CB-963	95.0	0.5	0.5	5.0~8.0	0.5	20~25	4.7	0.4
CB-970	80.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.5	24~30	4.6	0.4
CB-980	95.0	0.5	0.5	5.0~7.5	0.5	20~25	4.9	0.4

品名	主成分	水分 %以下	水溶分 %以下	PH	ふるい残分 (45μ) %以下	吸油量 ml/100g	真比重 参考値	平均粒子径 (μ) 参考値
グリーン P-500WN	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
グリーンGK	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
ネービーブルー#3	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
エメラルドグリーン	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	2.9	—
グリーン MG-100	50.0	0.5	0.5	7.0~9.5	0.5	18~24	3.3	—
クロムグリーン (Cr ₂ O ₃)	95.0	0.5	0.5	4.0~7.5	0.5	17~23	5.2	—



森下弁柄工業株式会社

<http://www.morishita-bengara.co.jp/>

本社工場 〒518-0823 三重県伊賀市四十九町2397
TEL.0595-21-2636 FAX.0595-24-1836

東京営業所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目4-5
PMO日本橋三越前5階
TEL.03-3548-2841 FAX.03-3548-2842

大阪営業所 〒530-0047 大阪市北区西天満2-6-8堂ビル
TEL.06-6362-5521 FAX.06-6362-5522

名古屋営業所 〒453-0014 名古屋市中村区則武1-13-9
TEL.052-452-0066 FAX.052-452-0068

■ 販売代理店