



カラー舗装用
顔料カタログ



A Pigment Catalog for Pavement















森下弁柄工業株式会社



[製品一覧表]

カラーバリエーションを
豊富に取揃えております。

色	色相	銘柄 (注1)	主成分	真比重	見掛け 密度 (t/m ³)	耐熱性 (注2)	アスファルト 適性 (注3)
赤		No.1087	酸化鉄	5.1	0.45	650℃	◎
		MR-307	酸化鉄	5.1	0.45	650℃	◎
		MR-306P	酸化鉄	5.1	1.50	650℃	◎
		MR-355	酸化鉄	5.1	0.45	650℃	◎
		RW-60	酸化鉄 酸化チタン	4.3	0.40	650℃	○
茶		CB-500	酸化鉄	4.5	0.28	※ 190℃	○
		CB-700	酸化鉄	4.3	0.25	※ 180℃	○
黄		MTY-50	酸化鉄	4.2	0.20	※ 180℃	○
		MTY-33P	酸化鉄	4.8	0.50	※ 190℃	○
		YW-25	酸化鉄 酸化チタン	4.8	0.24	※ 180℃	○
		YW-63	酸化鉄 酸化チタン	4.2	0.25	※ 180℃	○
緑		※ グリーン (F-3)	酸化クロム	5.2	0.50	700℃	○
		鉄グリーン (MFG-200)	フタロシアニングリーン 酸化チタン	3.1	0.60	※ 200℃	○

色	色相	銘柄 (注1)	主成分	真比重	見掛け 密度 (t/m ³)	耐熱性 (注2)	アスファルト 適性 (注3)
		マルーン	酸化鉄 酸化チタン	4.5	0.31	700℃	○
		ボルドー	酸化鉄 酸化チタン	4.6	0.54	700℃	○
		ブラウン	酸化鉄 酸化チタン	4.4	0.24	※ 190℃	○
		YF-3	酸化鉄 酸化チタン	4.2	0.25	※ 180℃	○
		BWM-800	酸化鉄 酸化チタン	4.3	0.28	※ 180℃	○
		BWM-100	酸化鉄 酸化チタン	4.4	0.27	※ 200℃	○
		MIB-103	酸化鉄 酸化チタン	4.3	0.28	※ 200℃	○
		MIB-110	酸化鉄 酸化チタン	4.4	0.29	※ 200℃	○
白		ホワイト	酸化チタン	4.2	0.40	700℃	◎
灰		グレーD	酸化鉄 酸化チタン	4.6	0.40	※ 180℃	○
青		※ ブルー	フタロシアニンブルー 酸化チタン	3.1	0.48	250℃	○

ご注意

ご使用の骨材・アスファルト、その他の条件によっては、上記の色相と異なることがあります。実際の色相はテストピース等でご確認下さい。

注1) ● 銘柄の欄で※印がついているものは、他の商品と比べて特に納入日数がかかります。

事前に必ず営業担当者に確認頂けますようお願いいたします。

注2) ● 耐熱性の欄で※がついているものは、合材温度にご注意下さい。

注3) ● ◎はストレートアスファルト・脱色アスファルトの両方にお使いいただけます。

● ○は脱色アスファルトのみにお使いいただけます。

ご使用方法

【ストレートアスファルトの場合】合材重量に対して**4～7%**をミキサーに直接投入していただき、混合して下さい。

【脱色アスファルトの場合】合材重量に対して**2～4%**をミキサーに直接投入していただき、混合して下さい。

例) ストレートアスファルトを使用する場合、合材1tに対し、顔料は6%添加するとして、60kg使用していただきます。



[カラー舗装施工例]







森下弁柄工業株式会社

<http://www.morishita-bengara.co.jp/>

本社工場

〒518-0823 三重県伊賀市四十九町2397

TEL.0595-21-2636

FAX.0595-24-1836

東京営業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋3丁目15-8

アミノ酸会館ビル3階

TEL.03-3548-2841

FAX.03-3548-2842

大阪営業所

〒530-0047 大阪市北区西天満2-6-8堂ビル

TEL.06-6362-5521

FAX.06-6362-5522

名古屋営業所

〒453-0014 名古屋市中村区則武1-13-9

TEL.052-452-0066

FAX.052-452-0068

■ 販売代理店